

MOL Formoil FL 28

формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil FL 28 содержит минеральное масло высокой степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует прилипанию шаблона к продукту и гарантирует легкое отделение. Обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Наиболее экономичное нанесение на формы обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика или кисти.

Применение



Производство бетонной черепицы
Производство бетонных изделий
Прутковые, листовые, уголковые, фасонные изделия

Особенности и преимущества

| | |
|--------------------------------|--|
| Применение специальной формулы | Препятствует застреванию формового материала в форме Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин Сформованный материал свободен от дефектов поверхности, шероховатостей и масляных протрав |
| Легко покрывает поверхности | Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью |
| Хорошие свойства текучести | Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении |
| Хорошая защита от коррозии | Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс |
| Экономное использование | Расход специального смазочного материала: 50-80 м ² /кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы |

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|--|------------------------------|
| Внешний вид визуальный | желто-коричневый, прозрачный |
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³] | 0,867 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 7,4 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | - 48 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 120 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Formoil FL 28

формовочное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13006234 MOL Formoil FL 28 170KG
13006698 MOL Formoil FL 28 860KG

216.5 л стальная бочка
1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu