

# MOL Formoil FL 28

## формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil FL 28 содержит минеральное масло высокой степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует прилипанию шаблона к продукту и гарантирует легкое отделение. Обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Наиболее экономичное нанесение на формы обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика или кисти.

### Применение



Производство бетонной черепицы  
Производство бетонных изделий  
Прутковые, листовые, уголковые, фасонные изделия

### Особенности и преимущества

Применение специальной формулы	Препятствует застреванию формовемого материала в форме Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин Сформованный материал свободен от дефектов поверхности, шероховатостей и масляных протрав
Легко покрывает поверхности	Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью
Хорошие свойства текучести	Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении
Хорошая защита от коррозии	Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс
Экономное использование	Расход специального смазочного материала: 50-80 м2/кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы

### Спецификации и одобрения

ISO-L-B

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желто-коричневый, прозрачный
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,867
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	7,7
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 48
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	120

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

# MOL Formoil FL 28

формовочное масло



## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

### САП код и упаковка:

13006234 MOL Formoil FL 28 170KG  
13006698 MOL Formoil FL 28 860KG

216.5 л стальная бочка  
1000 л контейнер IBC

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu