

MOL Formoil FL H2

формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil FL H2 содержит присадки, препятствующие прилипанию и коррозии. Предотвращает прилипание бетонного элемента к шаблону, упрощая процесс снятия и очистки форм. Обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Если толщина смазывающего слоя, нанесенного на шаблон, превышает необходимую, на бетонных элементах могут остаться маслянистые пятна. Вспомогательный материал также может наноситься на горячие шаблоны (80-90 °C).

Применение



Производство бетонных изделий
Производство прутковых изделий

Особенности и преимущества

Применение специальной формулы

Препятствует застреванию формируемого материала в форме
Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин

Легко покрывает поверхности

Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью

Хорошие свойства текучести

Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении

Хорошая защита от коррозии

Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс

Экономное использование

Расход специального смазочного материала: 50-80 м²/кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	лимонный, чистый
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,861
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	20,9
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	195

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C