

MOL Transol 68

индустриальное трансмиссионное масло



Промышленное редукторное масло MOL Transol 68 изготавливается на основе минеральных масел высокой степени очистки и сбалансированной системы присадок. Содержит противозадирную присадку.

Применение



Цилиндрические и винтовые, цилиндрические и спирально-зубчатые конические, закрытые промышленные зубчатые передачи

Части зубчатых передач и подшипников, содержащие цветные металлы (например, бронзу, медь и т.п.)

Механические приводы станков

Особенности и преимущества

Хорошая нагрузочная способность

Образует устойчивую масляную пленку, уменьшает износ
Повышенные эксплуатационная безопасность, работоспособность и ресурс оборудования

Без образования отложений

Низкая стоимость фильтрации и уменьшение числа простоев

Превосходная защита от коррозии

Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание

Хорошая водоотделяемость

Эффективное и непрерывное смазывание

Быстрый выпуск воздуха

Сплошная смазочная пленка, не содержащая пузырьков воздуха

Отличная совместимость с латуной и бронзой

Полностью совместим с бронзовыми и медными металлическими деталями

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 68
API GL-3
ISO 12925-1 CKC
ISO-L-CKC
DIN 51517-3 (CLP)

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³] | 0,885 |
| Кинематическая вязкость при 40°C EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 67 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 8,4 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 94 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -21 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 230 |
| Противоизносные свойства (FZG) DIN 51354-2:1990 | |
| - число ступеней нагрузки DIN 51354-2:1990 | >12 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Transol 68

индустриальное трансмиссионное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13006619 MOL Transol 68 10L
13006620 MOL Transol 68 180KG

10 л пластиковая канистра
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu